

TECHNICKÝ LIST

PENOSIL MouseStop pěna 299

Vyplnění mezer trubočkovou pěnou s přísadami odpuzujícími škůdce a myši

Jednosložková polyuretanová pěna s přísadami odpuzujícími myši a škůdce, určená k vyplňování a utěšňování otvorů, prostupů, štěrbin a trhlin. Dokonale přilne k většině materiálů, jako je dřevo, beton, kámen, omítka, kov, PVC a polystyren.

Hlavní výhody

- Obsahuje přísady odpuzující myši a škůdce
- Vysoká expanze a dobré plnicí vlastnosti ■ Vysoká účinnost
- Vysoká tepelná a zvuková izolace
- Zajišťuje ■ těsné utěsnění

Oblasti použití

- Obsahuje repelentní látky pro hlodavce, termity a další mory
- Vyplnění otvorů ■
- Izolační průchody
- Utěsnění mezer a trhlin
- Snížení dopadu tepelných mostů



Barva

Světle žlutá.

Balení

Aerosol 520 ml (obsah 365 ml) 12 kusů v Karton.

Podmínky a doba skladování
Trvanlivost

Garantovaná trvanlivost je 18 měsíců od data výroby za předpokladu, že je skladováno v původním, neotevřeném obalu na chladném a suchém místě při teplotě mezi +5 °C a +30 °C. Nevystavujte teplotám nad +50 °C, neskladujte v blízkosti zdrojů tepla a na přímém slunci. Skladujte a přepravujte ve vzpřímené poloze. Před přepravou zajistěte plechovky.

PENOSIL MouseStop pěna 299

Technické údaje

Vlastnosti	Hodnota	Měrná jednotka
Doba schnutí povrchu (EN 17333-3)	8...12	Min
Obrábění / doba řezání (opleť 30 mm, EN 17333-3)	<45	Min
Doba úplného vytvrzení ve spoji, 3x5cm (+23 °C)	<8	h
Vytvrzovací tlak (EN 17333-2, vlhké povrchy)	<4	kPa
Sekundární expanze (EN 17333-2)	<150 KČ	%
Hustota ve spáře, 3x10cm (WGM106)	19...23	kg/m ³
Rozměrová stabilita (EN 17333-2, vlhké povrchy)	<5	%
Tepelný odpor vytvrzené pěny	-50...+90	°C
Klasifikace reakce na oheň (EN 13501-1)	F	
Třída požáru tvrzené pěny (DIN 4102-1)	B3	
Pevnost v tahu / prodloužení do přetržení (EN 17333-4, povrchy vlhký)	>90/19 /	kPa / %
Pevnost v tlaku (EN 17333-4, vlhké povrchy)	>30	kPa
Pevnost ve smyku (EN 17333-4, vlhké povrchy)	>40	kPa
Tepelná vodivost (EN 12667, EN 17333-5)	0,033	W/(m·F)
Index neprůzvučnosti R _{st,w} (EN ISO 10140)	62	DB
Propustnost vodních par (EN 12086)	<0.04 - aukce	mg/(m·h·Pa)

Uvedené hodnoty jsou získány při teplotě +23 °C a relativní vlhkosti 50 %, pokud není uvedeno jinak. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na vnějších faktorech, jako je teplota, vlhkost nebo typ podkladu.

Tipy pro aplikaci

Podmínky aplikace

Teplota vzduchu během aplikace: +5 °C až +30 °C. Zajistěte, aby okolní teplota zůstala v tomto rozmezí až do úplného vytvrzení pěny.

Teplota plechovky během aplikace: +10 °C až +25 °C, nejlepší výsledky při +20 °C.

Příprava povrchu

Povrchy musí být očištěny od prachu, uvolněných částic a mastnoty. Suchý povrch by měl být navlhčen, aby byly zajištěny lepší výsledky. Sousední povrchy chraňte papírem, ochrannou fólií nebo jiným vhodným materiálem. V případě potřeby použijte přídatný vnější kryt na ochranu před povětrnostními vlivy, jako je déšť nebo vítr.

PENOSIL MouseStop pěna 299

Metoda aplikace

Plechovku důkladně protřepejte alespoň 20krát. Sejměte víčko. Plechovku s pěnou držte ve svislé poloze, ventil nahoru. Utáhněte trubkový aplikátor k ventilu plechovky. Při aplikaci pěny držte plechovku dnem vzhůru. Výstup pěny lze upravit pomocí spouště aplikátoru.

Vyplňte spáry asi na 50 %, protože pěna se bude rozpínat. U širších spár nanášejte pěnu v několika vrstvách, pro lepší výsledky povrch mezi jednotlivými vrstvami mírně navlhčete.

Přebytečnou pěnu lze po úplném vytvrzení oříznout.

Čištění

K čištění nástrojů a povrchů od nevytvrzené pěny použijte čisticí prostředek PENOSIL Foam Cleaner. Ruce, oděv a aplikátor lze také očistit od nevytvrzené pěny pomocí čisticích ubrousků PENOSIL. Vytvrzená pěna se mechanicky odstraňuje po změkčení odstraňovačem pěny PENOSIL.

Omezení

- Nepřilne k povrchům z polyetylenu (PE), PTFE (Teflonu®) ani silikonu.
- Vytvrzená pěna by měla být chráněna vhodným ochranným materiálem proti UV záření.
- Vzhledem k vysoké roztažnosti po aplikaci je nutné lehčí komponenty před aplikací pevně upevnit.
Pěna.
- Je nutné dodržet datum spotřeby!

Bezpečnostní instrukce

Přípravek neobsahuje biocidní látky. Vytvrzená pěna je neškodná pro živé organismy. Tlaková nádoba. Používejte pouze v dobře větraných prostorech. Během aplikace nekuřte! V případě potřeby používejte osobní ochranné prostředky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Podrobnější bezpečnostní informace naleznete na štítku a v bezpečnostním listu (SDS).

Poznámka: Pokyny v této dokumentaci jsou založeny na testování výrobcem a jsou poskytnuty v dobré víře. Vzhledem k rozdílům v materiálech a substrátech a četným možnostem použití, které jsou mimo naši kontrolu, není výrobce odpovědný za získané výsledky. Vždy se doporučuje provést test vhodnosti výrobku v místě aplikace.

Výrobce si vyhrazuje právo upravit produkty bez předchozího upozornění.

Tento technický list nahrazuje a ruší platnost všech předchozích datových listů pro stejný produkt.

08-04-2025 10:07:50