



## Technický list 03.06 Akryl Exteriér

**Výrobek** Jednosložkový těsnící spárovací tmel, na bázi akrylátové disperze. Vytvrzuje odpařením vody, vytváří trvale pevný, plasticko-elastický spoj, odolný povětrnostním vlivům.

**Vlastnosti**

- ▣ Mrazuvzdorný s antikorozi ochranou;
- ▣ Odolný vlhku, vodě a povětrnostním vlivům;
- ▣ Snadná aplikace, přetíratelný akrylátovými a disperzními barvami;
- ▣ Vysoká přilnavost na různé stavební mat., v kombinaci savý – nesavý; (beton, zdivo, dřevo, eloxovaný hliník, uPVC, apod.)

**Použití**

- Pro interiéry a exteriéry;
- Tmelení stavebních spár mezi rámy oken, dveří a zdívem;
- Podtmelování parapetů, napojovací spáry mezi stěnou a stropem;
- Drobné opravy spár panelových domů, prasklin v betonu, zdivu a omítce;

**Balení** Kartuše 310 ml, salám 600 ml

**Barva** Bílá, šedá

### Technické údaje

Základ	-	akryl	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	1,57	
Tepelná odolnost	°C	-20 / +75	(po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	-15	(při přepravě)
Aplikační teplota	°C	+5 / +40	
Rychlost nanášení	g/min	500	(při síle 3 mm a tlaku 6,3Bar)
Doba vytvoření povrch. vrstvy	min	≈ 10	(při 23 °C / 55 % rel. vlhk.)
Stékavost	mm	< 2	ISO 7390
Dilatační schopnost	%	± 12,5	
Protažení do porušení	%	500	(dle DIN 53 504)
Modul 100 %	MPa	0,10 (N/mm <sup>2</sup> )	(dle DIN 53 504)
Pevnost v tahu	MPa	0,10 (N/mm <sup>2</sup> )	
Tvrdost dle Shore A(3 s)	°	10 ± 3	(dle DIN 53 505)
Skladovatelnost	měsíce	24	(při teplotách od +5 °C do +25 °C)
Minimální šířka spáry	mm	4	
Maximální šířka spáry	mm	25	
Přibližná spotřeba	vzorec	$\text{délka spáry [m]} = \frac{\text{obsah [ml]}}{\text{šířka [mm]} \cdot \text{hloubka [mm]}}$	

Přibližná spotřeba z 310 ml příklad 
$$\text{délka spáry [m]} = \frac{310[\text{ml}]}{4[\text{mm}] \cdot 6[\text{mm}]} = 12,9\text{m}$$

Přibližná spotřeba z 310 ml m 12,9 (pro spáru 4 x 6 mm)

**Omezení** Mimo jiné není vhodné pro dlouhodobé zatížení vodou, pro použití na PE, PP, PMMA, PC, živичné podklady a teflon.

**Podklad** Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.  
**Ošetření (příprava) podkladu** Velmi savé podklady doporučujeme opatřit penetračním nátěrem S2802A nebo S-T70 nebo ředěným tmelem s vodou v poměru 1:3.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



## Technický list 03.06 Akryl Exteriér

<b>Pokyny</b>	Při použití v exteriérech nutno zamezit min. 2 hod. po aplikaci styku s vodou (déšť).
<b>Čištění</b>	Materiál: technický benzín Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.
<b>Bezpečnost</b>	Viz «Bezpečnostní list 03.06».
<b>Aktualizace</b>	Aktualizováno dne: 21.06.2017

Vyhotoveno dne: 07.11. 2001

*Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100