



Lepicí malta Flex Trass rychletuhnoucí SFK 85

(Schnellflex Klebemörtel Trass SFK 85)



- ✓ rychlý náběh pevností
- ✓ minimalizace výkvětů
- ✓ váže krystalicky vodu
- ✓ použitelná již od +2°C



Popis výrobku

Rychletuhnoucí vysoce zušlechtněná prášková deformovatelná lepicí malta šedé barvy pro lepení obkladů a dlažeb do maltového lože s tloušťkou vrstvy do 20 mm, váže krystalicky přebytkovou záměsovou vodu, odolává působení vody a mrazu, bezpečná proti tvorbě vápenných výkvětů a zabarvení lepených prvků.

Použití

V interiéru i exteriéru k rychlému lepení keramických obkladů a dlažeb, desek, přírodního kamene citlivého na zabarvení, slinuté keramiky, klinkerů, cihelných pásků, vše i při zvýšeném statickém a tepelném zatížení. Velmi vhodná pro lepení velkoformátových prvků a lepení lehkých stavebních desek z tvrzené pěny a sklolaminátu, také pro lepení všech Murexin roznášecích a akustických desek.

Balení a skladování

Balení:
25 kg pytel 48 pytlů / 1200 kg na paletě

Skladování:
V suchu na dřevěných roštích v neporušeném originálním balení po dobu cca 6 měsíců.

Technické údaje

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.

Potřeba vody:	cca 0,18 l / kg cca 4,5 l / 25 kg
Doba otevření:	cca 15 minut
Pochozí (spárování) po:	cca 3 hodinách
Zpracovatelnost:	cca 40 minut
Teplota zpracování:	> +5°C
Možnost korekce:	cca 5 minut
Vrstva:	4 – 20 mm
Plná zátěž po:	cca 6 – 8 hodinách
Barva:	šedá

Spotřeba:

ozubení (mm)	6	8	10
spotřeba (kg/m ²)	1,8	2,6	3,4

Zkoušeno podle

obsah emisí: EC1 plus R
ČSN EN 12004 a ČSN EN 12002, třída C2 FT S1



Zpracování

Doporučené nářadí:

Nízkootáčkové elektrické mísidlo, vhodná míchací nádoba, zednická lžice, houbička, zubové hladítko.
zuby 6 mm – lepení mozaiky
zuby 8 mm – obklady s hladkým rubem
zuby 10 mm – obklady s profilovaným rubem

Podklad:

Musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stabilní, zbavený zmraků, prachu, nečistot, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Musí odpovídat požadavkům platných norem.

Na všechny obvyklé stavební podklady, beton, pórobeton, potěr, omítky, klinkery, cihelné zdivo, sádkokarton, anhydritový potěr, desky ze skelných vláken a tvrzených pěn, litý asfaltový potěr v interiéru a gletovaný beton.

Pro lepení materiálu s nepříznivým vývinem pórů a slinuté dlažby s nasákavostí pod 0,5%, na terasách, fasádách, ve sprchách, na balkonech, v bazénech a průmyslových vlhkých provozech, na podklady s podlahovým vytápěním a v obytných prostorách.

Nevhodné použití:

Dřevo, kov, plasty a nevyzrálé hydraulicky tuhnoucí podklady s neukončeným dotvarováním.

Míchání:

V čisté míchací nádobě míchejte nízkootáčkovým elektrickým mísidlem dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek. Doba míchání cca 3 minuty.
Žádná doba odležení.

Mísící poměr:

cca 4,5 litrů vody na 25 kg lepicí malty
odpovídá cca 0,18 l / kg

Zpracování:

Materiál nanášejte na podklad nejlépe ve dvou krocích. V první fázi naneste jen tenkou kontaktní vrstvu, do této ještě vlhké vrstvy nanášejte ve druhém kroku lepicí maltu odpovídající zubovou stěrkou vedenou pod úhlem cca 45 – 60°. Lepenou dlaždici vtlačte do čerstvého maltového lože, případné přebytky lepicí malty na povrchu dlaždice odstraňte vlhkou houbičkou. V exteriéru, při obkládání bazénů a ve velmi zatěžovaných prostorách používejte kombinovaný postup oboustranného nanášení lepidla, tzv. Buttering Floating. Pokud použijete neznámé druhy lepeného materiálu – kamene, doporučujeme provést zkušební lepení.

Další zpracování:

Po dobu cca 3 hodin po nalepení chraňte obklad nebo dlažbu před mechanickým zatížením.

Optimální teplota zpracování: +15°C až +20°C

Pro perfektní systém

Vyrovnání podkladu: **Malta vyrovnávací AM 20** nebo **AM 50**, **Nivelační hmota Basic NB 10**, **Nivel. hmota Extrém NE 30**
Penetrace: nasákavý podklad **Základ hloubkový LF 1**, nenásákavý podklad **Základ Supergrund D4**

Ochrana při práci

Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při jeho likvidaci naleznete v **Bezpečnostním listu**.

Důležité

Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +2°C. Vysoká vzdušná vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.

Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezvýhradně zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování materiálu ani konzultaci při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.