

# Technický list

Výrobek: **WAAVK112**

Barva: **sv tle šedá RAL 0008500**

Jmenovitý rozměr: **30x60 cm**

Deklarovaný rozměr: **598x298x8 mm**

Povrch: **hladký matný**

Série: **Concept**

Norma: **EN 14411:annex L, BIII**

Prohlášení: **W 13 01**

Skupina zboží: **obkláda ka**

Typ výrobku: **obkláda ka**

| Technické vlastnosti                     | Norma                 | EN 14411:annex L<br>BIII                                    | LB/RAKO                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tolerance - délka / šířka                | ISO 10545-2           | ± 0,5%                                                      | ± 0,4%                                                      |
| Tolerance - tloušťka                     | ISO 10545-2           | ± 10%                                                       | ± 5%                                                        |
| Tolerance - p ímost hran                 | ISO 10545-2           | ± 0,3%                                                      | ± 0,2%                                                      |
| Tolerance - pravouhlost                  | ISO 10545-2           | ± 0,5%                                                      | ± 0,3%                                                      |
| Tolerance - rovinnost                    | ISO 10545-2           | ± 0,5%                                                      | ± 0,25%                                                     |
| Jakost povrchu                           | ISO 10545-2           | Min. 95%                                                    | Min. 95%                                                    |
| Nasákavost                               | ISO 10545-3           | E>10%                                                       | E>10%                                                       |
| Lomové zatížení                          | ISO 10545-4           | >= 7,5 mm min. 600 N<br>< 7,5 mm min. 200 N                 | >=600 N                                                     |
| Pevnost v ohybu                          | ISO 10545-4           | Min. 12 N/mm <sup>2</sup><br>Jedn.min. 15 N/mm <sup>2</sup> | Min. 12 N/mm <sup>2</sup><br>Jedn.min. 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Koeficient délk. teplotní roztažnosti    | ISO 10545-8           | Deklarovaná hodnota                                         | Max. 0,000008 / K                                           |
| Odolnost proti změně teploty             | ISO 10545-9           | Požaduje se                                                 | Odolné                                                      |
| Odolnost proti vzniku vlasových trhlin   | ISO 10545-11          | Požaduje se                                                 | Odolné                                                      |
| Odolnost proti vlivu mrazu               | ISO 10545-12          | Nepožaduje se                                               | Nevyhovuje                                                  |
| Trvanlivost pro vnitřní použití          | EN 14411              | Vyhovuje                                                    | Vyhovuje                                                    |
| P ídržnost-lepidla na bázi cementu       | EN 12004:2007+A1:2012 | Deklarovaná hodnota                                         | >=0,5 N/mm <sup>2</sup>                                     |
| P ídržnost-lepidla disperzní             | EN 12004:2007+A1:2012 | Deklarovaná hodnota                                         | NPD*                                                        |
| P ídržnost-lepidla na bázi prys. (epox.) | EN 12004:2007+A1:2012 | Deklarovaná hodnota                                         | NPD*                                                        |
| P ídržnost - malta                       | EN 12004:2007+A1:2012 | Deklarovaná hodnota                                         | NPD*                                                        |
| Vlhkostní nárost                         | ISO 10545-10          | Deklarovaná hodnota                                         | 0,6 mm/m                                                    |
| Hodnota odrazu světla LRV                | ISO 10545-18          | Nepožaduje se                                               | 70                                                          |
| Rázová pevnost:koeficient odrazu         | ISO 10545-5           | Deklarovaná hodnota                                         | Min. 0,6                                                    |
| Reakce na oheň                           | no testing 96/603 EHS | Třída A1                                                    | Třída A1                                                    |
| Odolnost proti tvorbě skvrn              | ISO 10545-14          | Min. 3                                                      | Min. 3                                                      |
| Odolnost proti kys. a lůžem o nízk. kon. | ISO 10545-13          | Deklarovaná hodnota                                         | B                                                           |
| Odolnost proti kys. a lůžem o vys. kon.  | ISO 10545-13          | Deklarovaná hodnota                                         | B                                                           |
| Odolnost proti chem. použív. v dom.      | ISO 10545-13          | Min. B                                                      | A                                                           |
| Vyluhovatelnost neb.látek: Kadmium (GL)  | ISO 10545-15          | Deklarovaná hodnota                                         | NPD*                                                        |
| Vyluhovatelnost neb.látek: Olovo (GL)    | ISO 10545-15          | Deklarovaná hodnota                                         | NPD*                                                        |
| Tvrdość povrchu podle Mohse              | EN 101                | Nepožaduje se                                               | Min. 3                                                      |
| Životnost                                | ISO 14 025/EN 15804   | 50 let                                                      | 50 let                                                      |
| Hodnocení obsahu pr. radionuklid         | CZ Imp.422/2016       | Max. index 1,0                                              | Max. index 1,0                                              |

\* No Performance Determined – NPD (žádná vlastnost není stanovena)