

TECHNICKÝ LIST

VYDAL SGCP CZ a.s., Divize Rigips; Počernická 272/96, 108 03
Praha 10
Tel.: 296 411 800, 724 600 800; e-mail: ctp@rigips.cz

DATUM / DATE 20.08.2015

k výrobku: Rifix- lepicí tmel

Popis výrobku :

Sádrová lepicí malta Rifix.
Barva: bělavý prášek

Použití výrobku :

Malta Rifix je určena pro lepení sádrokartonových desek, tepelně-izolačních desek Rigitherm a sádrovláknitých desek Rigidur přímo na stabilní svislé stavební konstrukce v interiéru.

Materiál je možno při skladování v uzavřených pytlích spotřebovat do 1 roku.

Zpracování :

Podmínky pro aplikaci:

Aplikace se provádí při teplotě prostředí, podkladu a materiálu vyšší než +5 °C.

Podklad musí být soudržný, suchý, čistý a zbavený prachu.

Příprava podkladu:

Extrémně savé podklady (např. pórobeton či smíšené zdivo o různé nasákavosti) je nutno opatřit Základním penetračním nátěrem Rigips. Nesavé betonové podklady musí být ošetřeny Základním kontaktním nátěrem Rigips.

Zpracování:

Vsypete cca 2,3 kg prášku do 1 litru čisté vody, nechte cca 3 min. nasáknout a poté zamíchejte. Směs naneste na rubovou stranu desky ve formě terčů, uspořádaných do třech řad při podélných hranách a v podélné ose desky. Vzdálenost jednotlivých terčů v řadě je cca 30 cm, doporučená tloušťka terčů v rozmezí 10-40 mm.

U tepelně izolačních desek s vrstvou minerální izolace doporučujeme pro lepší soudržnost terčů a izolace podmáznout terče tenkou vrstvou malty. Vyrovnání desek neprovádějte po začátku tuhnutí lepicí malty, došlo by ke snížení přídržnosti k podkladu.

Upozornění:

Do materiálu, u kterého již začal proces tuhnutí, nedolévejte vodu, neboť by mohlo dojít ke vzniku prasklin. Nemíchejte s jinými materiály. Používejte čisté nářadí, nádobu i vodu! Dodržujte technologický postup Rigips – viz www.rigips.cz.



Technická data :

ČSN EN 14496 – Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádkartonové desky

Reakce na oheň: A1
Přídržnost: $\geq 0,25$ MPa
Nebezpečné látky: NPD
Zpracovatelnost : 60 min

Doba tvrdnutí :

Nejméně 12 hodin. Je závislá na teplotě a vlhkosti v místnosti.

Spotřeba :

Spotřeba závisí na tloušťce vrstvy tmelu - 4,0 - 8,0 kg / m².
Otevřené balení je nutno spotřebovat do 3 měsíců.

Skladování :

Produkt je nutno skladovat v suchém prostředí. Působením vlhkosti na produkt před jeho zpracováním může nastat změna fyzikálních vlastností, resp. snížení reaktivnosti s vodou. K ochraně produktu během nebo před jeho zpracováním je třeba otevřené nebo porušené pytle náležitě ochránit před působením vzdušné vlhkosti.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci :

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům, které jsou uvedeny na obalu výrobku. Dodržujte obecná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Bezpečnostní list pro produkt není zpracován. Podle Nařízení 1278/2008/ES směs nebyla klasifikována jako nebezpečná a nesplňuje podmínky stanovené v článku 31 nařízení 1907/2006, při jejichž splnění je nutno bezpečnostní list zpracovat.

Likvidace odpadů:

Podstupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

Balení :

Pytel suché směsi – 25kg, 40 kg

Další informace získáte na lince technického servisu Rigips:

+420 296 411 800
+420 724 600 800
e-mail: ctp@rigips.cz

