

### EXPRESS AKRYLOVÝ TMEL

Velmi rychle schnoucí pružně plastický tmel na bázi akrylátu s výbornou přilnavostí k běžným stavebním podkladům. Přetíratelný běžnými barvami již po 10 minutách



#### Technická data:

<b>Báze</b>	akrylátová disperze
<b>Konzistence</b>	pasta
<b>Systém vytvrzování</b>	fyzikální vysychání
<b>Otevřený čas (20°C/65% r. v.)*</b>	cca 10 min.
<b>Smrštění (DIN 52451)</b>	cca 15%
<b>Specifická hmotnost (DIN 53479B)</b>	1,70 g/mL
<b>Teplotní odolnost (po vytvrzení)</b>	-20°C až +80°C

\*Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách, jako je teplota, vlhkost, povaha podkladu apod.

#### Charakteristika:

- přetíratelný již po 10 min. od aplikace
- stálobarevný
- po vytvrzení vodotěsný
- přetíratelný běžnými barvami a malířskými nátěry
- výborná přilnavost na savé povrchy a hliník

#### Příklady použití:

- tmelení spár a prasklin ve zdivu a omítkách
- spojovací spáry ve stavebnictví
- interiérové spáry kolem oken a dveří
- spárování obvodových lišt, dekorativních prvků apod.
- tmelící práce s nároky na rychlost zasychání tmelu

#### Provedení:

Barva: bílá

Balení: kartuše 300 ml

#### Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu na suchém a chladném místě při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

#### Podklady:

*Vhodné povrchy:* všechny savé stavební povrchy

*Stav povrchu:* čistý, soudržný, bez mastnoty a prachu

*Příprava:* velmi savé povrchy předem napenetrujte rozředěným tmelem (1 díl Express Akrylový tmel a 2 díly vody)

Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.

#### Doporučené parametry dilatační spáry:

*Minimální šířka:* 5 mm

*Maximální šířka:* 20 mm

*Minimální hloubka:* 5 mm

*Doporučení:* hloubka spáry = šířka spáry

Pro vymezení hloubky spáry a zabránění přilnutí tmelu na její dno vždy použijte nepřilnavý materiál např. PE **Těsnící tmelařskou šňůru**

#### Pracovní postup:

*Nanášení:* Tmel nanášejte pomocí mechanické nebo pneumatické vytlačovací pistole. Povrch ihned uhladte prstem nebo Tmelařskou stěrkou

*Aplikační teplota:* +5°C až +30°C

*Čištění:* Nevytvrzený tmel čistěte vodou, po vytvrzení lze odstranit pouze mechanicky.

*Opravy:* **Express Akrylový tmel**

#### Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku.

#### Doporučení:

- Nepoužívejte v místech, kde hrozí trvalé zvýšené působení vlhkosti
- Tmel může být přetírán většinou dostupných barev.
- Použité nátěry by měly být voleny s ohledem na přetírání pružně-plastického tmelu a měly by být dostatečně pružné.
- Doporučujeme vždy provést test slučitelnosti barvy a tmelu.