

TRANSPACRYL

Transparentní pružně plastický tmel na bázi akrylátu, vhodný pro utěsnění a estetickou úpravu drobných stavebních spár. Velmi snadno se nanáší i uhlazuje, po úplném vytvrzení zprůhlední, obzvláště vhodný pro koutové spáry. Přetíratelný běžnými barvami i lazurovacími laky. Vhodný pro sanitární aplikace, obsahuje protiplísňové fungicidy.



Technická data:

Báze	akrylátová disperze
Konzistence	pasta
Systém vytvrzování *	fyzikální vysychání
Tvorba slupky * (20°C/65% r.v.)	cca 35 min.
Smrštění	Cca 35%
Specifická hmotnost	cca 1,06 g/ml
Teplotní odolnost	-20°C až +70°C
Maximální deformace	15%
Absorpce vody	Krátkodobé ponoření (do 24 hod) způsobí změnu barvu povrchu tmelu (zmléční), mechanické vlastnosti zůstanou nezměněny. Dlouhodobé ponoření (14 dnů): dochází k úplnému vybělení, mechanické vlastnosti se poněkud zhorší.

* Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a objemu naneseného tmelu

Charakteristika:

- transparentní po vytvrzení
- velmi dobrá přilnavost na většinu porézních materiálů
- dobá přilnavost na eloxovaný hliník
- po vytvrzení přetíratelný

Příklady použití:

- těsnící tmel pro vyplňování prasklin v betonu, zdivu a omítkách
- tmelení spojů s pohybem do 15%
- spojovací spáry ve stavebnictví
- tmelení spojů parapetů, kolem rámu oken a zárubní dveří
- spoje prvků dřevěných podlah
- vhodný pro sanitární aplikace

Provedení:

Barva: bílá při aplikaci, po vytvrzení transparentní
Balení: kartuše 300 ml

Skladovatelnost:

18 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

Podklady:

Vhodné povrchy: všechny obvyklé porézní stavební materiály, eloxovaný hliník, keramické obklady
Stav povrchu: Čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.
Příprava: velmi porézní materiály doporučujeme ošetřit před aplikací roztokem 1 dílu tmelu **Transpacryl** a 2 díly vody

Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.

Velikost spáry:

Minimální šířka: 5 mm
Maximální šířka: 10 mm
Minimální hloubka: 5 mm
Doporučení: hloubka spáry = šířka spáry

Pracovní postup:

Nanášení: ruční nebo pneumatickou aplikační pistolí.
Pracovní teplota: +5°C až +30°C Neaplikujte, pokud hrozí bezprostřední nebezpečí deště nebo mrazu.
Čištění: Nevytvrzený tmel odstraňte vodou, po vytvrzení ho lze odstranit pouze mechanicky.
Úprava povrchu: mýdlovou vodou
Oprava: **Transpacryl**

Bezpečnost a hygiena: viz bezpečnostní list výrobku a údaje uvedené na etiketě

Poznámka:

- nepoužívejte na místech, kde bude tmel vystaven trvalému působení vody
- nedoporučujeme používat za deště a mrazu
- Transpacryl lze přetírat většinou barev
- barva by měla být dostatečně pružná s ohledem na přetírání plasto-elastického tmelu.
- doporučujeme provést předběžný test