

UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ LEPIDLO 49A

Univerzálně použitelné lepidlo na bázi syntetického kaučuku nahrazující tradiční spojování šrouby, hřebíky nebo nýty. Výborně přilne na většinu stavebních podkladů, rychle vytvrzuje a je vodovzdorné. Díky vysoké počáteční přilnavosti umožňuje lepení bez nutnosti fixace. Nenarušuje pěnový polystyren.



Technická data:

| | |
|--|------------------------------------|
| Báze | SBR (syntetický kaučuk) |
| Konzistence | pasta |
| Systém vytvrzování | fyzikální vysychání a krystalizace |
| Otevřený čas (*) | 15 min. |
| Počáteční/plné vytvrzení | 20 min/ 24 - 48 hod. |
| Odolnost při teplotě | -20°C až +60°C (vytvrzené) |
| Specifická hmotnost | 1,28 g/ml |
| Obsah organických rozpouštědel: | 0,24 kg/kg |

(*) Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a povaze substrátu.

Charakteristika:

- aplikace pistolí
- široká řada možností použití
- umožňuje lepení na nerovné povrchy
- po vytvrzení voděodolné
- nahrazuje hřebíky a šrouby
- nenarušuje pěnový polystyren

Příklady použití:

- lepení izolačních a montážních prvků včetně zateplovacích systémů
- lepení na novostavbách i při rekonstrukcích
- lepení dřevěných lať
- lepení obvodových lišt, prahů a parapetů
- lepení obkladových panelů, kabelových lišt apod.
- lepení polystyrénových izolačních a dekoracních panelů

Provedení:

Barva: krémová

Balení: kartuše 300 ml

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°.

Podklady:

Vhodné povrchy: všechny materiály, kromě PE, PP, Teflon.

Vzhledem k velkému spektru různých materiálů na trhu,

Doporučujeme vždy provést test přilnavosti a kompatibility (vzájemné snášenlivosti materiálů).

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu

Příprava povrchu: zvláštní příprava není vyžadována

Pracovní postup:

Nanášení: aplikační pistolí

Způsob aplikace: Lepidlo nanášejte v prouzcích nebo bodech na jeden z podkladů. Lepidlo naneste vždy i do rohů lepených dílů.

Okamžitě stlačte materiály k sobě a silně stlačte, případně poklepejte gumovou paličkou. Při lepení těžkých částí na svislý podklad tyto zafixujte na dobu potřebnou k vytvrzení lepidla (24 – 48 hodin). Pro lepení bez fixace např. při instalaci obkladových panelů a dalších těžkých materiálů použijte transferovou metodu: Naneste lepidlo na jednu z ploch a obě části ihned stlačte k sobě, následně oddělte a nechte lepidlo 10 až 15 minut odvětrat. Následně lepené části spojte a silně stlačte, nebo poklepejte gumovou paličkou.

Čištění: White Spirite (lakový benzín), aceton a čisticí ubrousky

Soudal SWIPEX

Pracovní teplota: +5°C až +35°C

Opravy: **Univerzální montážní lepidlo 49A**

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další informace viz bezpečnostní list výrobku a údaje na etiketě.

Poznámky:

- pevnost lepeného spoje je závislá na velikosti síly, kterou jsou lepené materiály fixovány nikoliv na době jejího působení
- doba potřeby fixace do vytvrzení lepidla se může lišit dle místních podmínek