

adhezní emulze H

Použití

Používá se k přípravě malt na opravy fasád, přidává se do záměsové vody nebo vody pro předchozí zvlhčení podkladu. Dosahuje se lepšího spojení omítky s podkladem. Působí i jako plastifikátor, omezuje vznik trhlin při nanesení větších tloušťek omítky, zlepšuje zpracovatelnost.

Spotřeba

cca 0,1 kg/m²

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Balení

V 10 kg PE obalech, 64 ks nebo 12 ks/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5°C do +25°C. Chránit před mrazem.

Upozornění

Dodatečně přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Nedokonalé a nepravdivé provedení může mít za následek nestojnou savost napenetrovaného podkladu s negativními vlivy na následné úpravy.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.

Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

Definice výrobku

Emulze ke zvýšení přilnavosti s plastifikačním účinkem.

Barevné odstíny

Dodávaný koncentrát má mléčné zabarvení, po naředění a vyschnutí je transparentní.

Složení

Syntetická disperze, přísady.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být pevný, suchý, zbavený všech uvolněných, snadno se odlupujících částí starých omítek a zbytků nátěrů a důkladně očištěn vodou.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu musí být v rozmezí +5°C až +25°C. Ostatní se řídí podmínkami pro materiál, který je s adhezní emulzí připravován.

Aplikace

Podklad zbavíme všech volných, lehko se odlupujících zbytků malty, nebo nátěrů a důkladně očištíme vodou. Takto připravenou plochu navlhčíme vodou, nebo vodou s **emulzí H** v poměru 1:5. Potom se nanáší malta na opravy obvyklým, řemeslným způsobem, bezpodmínečně na navlhčený podklad. **Emulze H** se může přidávat i do štukové omítky – **webersan 600**. Tímto způsobem upravená malta, je vhodná především na opravy starých štuků. Nanesenou vrstvu musíme chránit před rychlým vyschnutím. Malty se mohou obvyklým řemeslným způsobem roztírat i zahlazovat.

Podkladní nátěr

Materiál je podkladním nátěrem.

Ředění

Adhezní emulze H se obvykle ředí v poměru 1:5 čistou vodou.

Nářadí

Fasádní váleček, malířská štětka.

Unimixer a vrtačka nebo speciální míchadlo s možností regulace otáček.

Čištění

Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámu), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je třeba chránit před ušpiněním nebo ihned po ušpinění očistit čistou vodou.



Č. výrobku H716
Balení 10 kg



Nejdůležitější vlastnosti

- zvyšuje přilnavost nanášené omítky
- k opravě starých štukových omítek
- zvyšuje plasticitu směsi
- přidáním do směsi zamezí vzniku prasklin ve štuku