

# weberbat balkonový

## JEDNOSLOŽKOVÁ CEMENTOVÁ PODLAHOVÁ HMOTA VYZTUŽENÁ VLÁKNEM



### Definice výrobku

Jednosložková cementová podlahová hmota pro ruční zpracování.

### Barva

Šedá.

### Složení

Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících příasad.

### Technická data

Potřery jsou určeny pro vnitřní i venkovní použití.

zrnitost směsi ..... 4 mm

pevnost v tlaku ..... min. 25 MPa

pevnost v tahu za ohybu ..... min. 5 MPa

doba zpracovatelnosti ..... 90 minut

### Všeobecné požadavky na podklad

Podklad (beton) musí být zbavený prachu, nečistot, mastnoty a nesmí být zmrzlý. Před nanесením směsi doporučujeme podklad zdrsnit a důkladně navlhčit. Při nedostatečném navlhčení se může cementový potěr v důsledku rychlého odsátí vody odtrhnout od podkladu. Pro zvýšení přídržnosti k podkladu je vhodné aplikovat penetrační nátěr.

### Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5°C do +25°C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

### Podkladní nátěr

Na penetraci podkladu před aplikací směsi používáme ředěný roztok **weberpodklad A** s vodou v poměru 1:5 dle savosti podkladu. V případě vyšší savosti je doporučeno provést ještě jednu penetraci.

### Nářadí

Míchačka s nuceným mícháním, zednická lžíce, lat, vodováha, nerezové hladítka.

### Čištění

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

### Použití

Podlahová hmota je určena pro provádění vyrovávacích vrstev vnitřních i vnějších připojených, či plovoucích potěrů v tloušťce 10–100 mm. Tvoří podkladní vrstvu pro koňčenou povrchovou úpravu podlah a slouží jako vyrovávací vrstva v suchém i vlhkém neagresivním prostředí.

### Spotřeba

suchá směs na 1m<sup>3</sup> hmoty: ..... cca 1950 kg suchá směs: ..... cca 18 – 21 kg/m<sup>2</sup>/1cm tl. Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

### Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta.

### Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.



### Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrázech nepoužívat.



**Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatkách.

### Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

### Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

**Dodržováním uvedených pokynů chráňte své zdraví a životní prostředí!**



## Aplikace



Do míchačky se nejdříve nadávkuje čistá voda ca 3,5 l na jeden pytel (25 kg) a za stálého míchání se vsypává suchá směs. Hmota se míchá ca 5 minut. Případně dodatečně přidání vody prováděme pomalu a opatrně tak, aby hmota na konci míchacího cyklu byla požadované konzistence.



Hmota se nanáší na připravený podklad (případně do srovnávacích lišť). Hmota se aplikuje v tloušťce vrstvy od 10 mm do 100 mm.



Povrch se zarovná do roviny stahovací latí nebo vibrační lištou s následným zahlašením povrchu hladítkem. Podle prostředí, ve kterém byla směs aplikována, se provádí její ošetřování (kropení vodou). Podlaha je pochůzná po 1 dni.

## CE parametry



### Harmonizovaná technická specifikace

**Reakce na oheň**

**Uvolňování nebezpečných látek**

**Propustnost vody**

**Propustnost vodní páry**

**Pevnost v tlaku**

**Pevnost v tahu za ohybu**

**Přídržnost**

**Odolnost proti obrusu**

**Zvuková izolace**

**Zvuková pohltivost**

**Tepelný odpor**

**Odolnost proti chemickému vlivu**

**divize weber**  
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.  
Smrkova 2485/4, 180 00 Praha 8

**BP 404**  
048/2013  
**11**

plastifikátorem a vlákny modifikovaný  
**CT-C25-F5**

cementový potěrový materiál  
pro vnitřní použití ve stavbách

**EN 13813**

Al<sub>2</sub>

CT

NPD

NPD

C 25

F5

NPD

NPD

NPD


NPD

NPD

Výrobek je nad rámec normy ČSN EN 13 813 testován na mrazuvzdornost  
a je použitelný i v exteriéru.



Č. výrobku BP 404  
Balení 25 kg



## Nejdůležitější vlastnosti

- cementový potěr využitzený vláknem
- k vytváření vrstev s aplikacní tloušťkou 10 až 100 mm
- snižuje tvorbu smršťovacích trhlin
- pro spádové vrstvy
- tloušťky vrstev:
  - 10 – 100 mm (připojený potěr)
  - 40 – 100 mm (plovoucí potěr)
- pro vyrovnávací a podkladní vrstvy
- pochůznost min. po 1 dni

