

Aplikace



Podlahová hmota **webernivelit** se připraví vmícháním 1 pytle (25 kg) suché směsi do 5,25 l čisté vody.

Míchá se pomocí míchadla s nízkými otáčkami do homogenní směsi bez hrudek. Po 2 až 3 minutách znovu promíchat. Rozmíchaná směs musí být zpracována do 15 min.



Rozmíchanou hmotu vylijeme na podklad. V jednom pracovním procesu lze nanést hmotu do maximální tloušťky 12 mm. Doporučujeme hmotu nevrstvit.



Pro finální dorovnávání hmoty se použije podlahářská šavle nebo rakle a odvzdušňovací váleček.



Webernivelit je pochůzný po 12–24 hodinách. Až od této doby se počítá tzv. technologická přestávka, která v případě dlažby činí minimálně 24 hodin, v případě koberec a plovoucích podlah minimálně 24 hodin a v případě neprodyšných krytín jako PVC 72 hodin.



Č. výrobku M635
Balení 25 kg



Doporučená doba pokládky krytín

Dlažba: min. po 24 hod. po pochůznosti

PVC: min. po 72 hod. po pochůznosti

Koberec: min. po 24 hod. po pochůznosti

Plovoucí podlahy: min. po 24 hod. po pochůznosti

Minimální tloušťka pro zatížení kolečkovou židlí je 3 mm.

CE parametry

	divize weber Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Smrčková 2485/4, 180 00 Praha 8
	M635 062/2013 II
	polymerem modifikovaný
	CT-C25-F6-B1,0 cementový potěrový materiál pro vnitřní použití ve stavbách
	EN 13813
Harmonizovaná technická specifikace	
Reakce na oheň	AI ₁
Uvolňování nebezpečných látek	CT
Propustnost vody	NPD
Propustnost vodní páry	NPD
Pevnost v tlaku	C 25
Pevnost v tahu za ohybu	F6
Přidržitost	B 1,0
Odolnost proti obrusu	NPD
Zvuková izolace	NPD
Zvuková pohltivost	NPD
Tepeľný odpor	NPD
Odolnost proti chemickému vlivu	NPD



Nejdůležitější vlastnosti

- jednosložková suchá směs
- samonivelační
- pevnost v tlaku 25 MPa
- pochůznost již po 12 – 24 hod.
- v šedé barvě
- pro tloušťky vrstev 2 – 12 mm
- vhodný pro vyrovnání cementových podkladů s instalovaným teplovodním podlahovým vytápěním

Systémové výrobky

podkladní nátěry:

weberpodklad floor

NP410

nesavý podklad:

weberpodklad haft

NP653

