



Výrobce: Vápenka Vitošov, s.r.o.
Hrabová - Vitošov 54, 789 71 Leština

05

EN 998-2 : 2003
102-CPD-040022730

YTONG

Navrhovaná malta na murovanie na tenké škáry
Návrhová malta pro zdění pro tenké spáry (T)

Pevnosť v tlaku po 28 dňoch (trieda M 5)	min. 5 MPa
Súdržnosť (poč. šmyková pevnosť)	min.0,50 MPa Tabuľková hodnota
Kapilárna absorbcia vody	max.0,15 kg/m ² min
Objemová hmotnosť zatvrdenutej malty	1 400 - 1 500 kg/m ³
Faktor dif. odporu vodnej pary μ	max. 15
Tepelná vodivosť	0,47 W/mK Tabuľková hodnota
Reakcia na oheň	trieda A1f
Trvanlivosť	NPD

Poznámky: Tel.: 583 480 111

Obsah rozpustného šesťmocného chrómu je upravený

podľa platnej legislatívy po čas celej doby skladovateľnosti.

Obsah rozpustného šestimocného chromu je upraven
s platnou legislatívou po celou dobu skladovateľnosti.

Na murovanie z presných tvárníc YTONG
Pro zdění z přesných tvárníc YTONG