

Technický list

TL 08.19c Strong TAPE



Produkt

Univerzální textilní páska speciálně určená pro profesionální použití. Páska je tvořena laminovanou extrudovanou textilií a lepicí vrstvou ze syntetické pryže.

Vlastnosti

- Vysokopevnostní lepidlo
- Lehce trhatelná
- Použití v interiéru i exteriéru
- Velmi vysoká zátěžová pevnost
- Odolná vůči větru, vlhkosti, slunci a dešti
- Udrží zátěž až 80 kg

Použití

Lepení kontejnerů, těžkých stavebních fólií, silných sutinových pytlů a další.

Utěsnění ventilačních kanálů, gumových hadic a dalších

Použití na různé podklady – cihly, beton, dřevo

Technické vlastnosti			
Základ	Laminovaný extrudovaný textil		
Lepidlo	Syntetický kaučuk		
Tloušťka	μm	400	+/- 15%
Lepivost k nerezové oceli	N/2,5 cm	≥ 15	
Pevnost v tahu	N/2,5 cm	270	
Tepelná odolnost	°C	-5 / +60	
Aplikační teploty	°C	+5 / +30	
Skladovatelnost	měsíce	24	při teplotě +5 °C až +21 °C

Balení

- Šířka 48 mm
- Návin 25 m

Barva

- Černá

Příprava podkladu

Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. K hladkým povrchům je přídržnost pásky extrémní a může dojít při odlepování k porušení podkladu, je vhodné přídržnost pásky vždy otestovat.

Skladovatelnost

V originálních neotevřených obalech, suchu, při teplotě od +5 °C do +21 °C. Neskladovat na slunci. Skladovatelnost je 24 měsíců od data výroby umístěném na obalu výrobku.

Aktualizace

Aktualizováno dne

Vyhotoveno dne 28.11.2022

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100