



Balení:

- Pytel 20 kg

Barva:

- Šedá

Technický list

TL 06.86 Samonivelační hmota na podlahy THERMO S300

Produkt:

Vyrovnávací potěrový materiál na bázi cementu, plniv a speciálních zušlechťujících přísad jako vyrovnávací vrstva na vytápěné podlahy v občanské a bytové výstavbě, které nejsou namáhané na ohrus. Vyhovuje normě EN 13813.

Vlastnosti:

- Ideální pevnost v tahu i tlaku
- Vhodná na podlahové vytápění
- Není vhodná na dřevěné, kovové a plastové podklady
- Použití v interiéru
- Pochůzná po 8 hodinách
- Není mrazuvzdorná a určena jako konečná úprava

Použití:

- Vyrovnávací hmota pro zhotovování vnitřních pochůzných potěrů s následnou povrchovou úpravou na pevné podklady jako např. beton nebo mazanina
- Vyhlažování hrubých nerovností především betonových povrchů
- Vyrovnání spádových vrstev
- Vyrovnání výškových rozdílů celoplošně v síle vrstvy 2 – 30 mm
- Následně se kladou finální vrstvy podlahových krytin např.: plovoucí podlahy, dlažba, parkety, koberce nebo linoleum.

Technické vlastnosti

Základ	Cementový potěrový materiál modifikovaný polymerem		
Sypná hmotnost suché směsi	kg/m ³	≈ 1350	
Objemová hmotnost čerstvé	kg/m ³	≈ 1500	
Velikost středního zrna	mm	0,22	
Doba zpracovatelnosti	min	20	při 20 °C a 65 % rel. vlhkosti
Aplikační teplota	°C	+5 / +35	pro vzduch i podklad
Běžná pochůznost	hod	≈ 8	v závislosti na teplotě a vlhkosti
Lehké zatížení	hod	12	v závislosti na teplotě a vlhkosti
Aplikace dalších vrstev	dni	podle skutečné vlhkosti podkladu, viz tabulka níže	
Plné zatížení	dny	28	maximální pevnost
Dilatační a konstrukční spáry	hod	24	nutno přiznat řezem
Pevnost v tlaku (28 dní)	MPa	20 (N/mm ²)	ČSN EN 13 813
Přídržnost k podkladu	MPa	0,5 (N/mm ²)	ČSN EN 13 813
Pevnost v tahu za ohybu (28 dní)	MPa	5,0 (N/mm ²)	ČSN EN 13 813

Spotřeba	kg/m ²	≈ 1,6	při tloušťce 1 mm
Skladovatelnost	měsíce	12	při teplotě +5 / + 25 °C
Nanášení	-	rozlev, stěrka	zubová, rozlev – pruhy 20 až 30
Specifikace			
Reakce na oheň	-	Efl	Bez zkoušení – rozhodnutí
Uvolňování nebezpečných	-	CT	Cementový potěrový materiál
Pevnost v tlaku	-	C20	Compresion – dle pr. EN 13 892-
Pevnost v tahu za ohybu	-	F5	Flexural – dle pr. EN 13892-2
Přidržitost	-	B0,5	Bond – dle pr. EN 13892-8

Podklad

Musí vyhovovat platným normám, musí být čistý, suchý, pevný, nosný (pevnost v tlaku min. 20 MPa) zbavený prachu, nátěrů, zbytků odformovacích prostředků, výkvětů a nesmí být zmrzlý. Pro zajištění kvality podkladu je vhodné provést sondu prokazující jeho soudržnost, a to do hloubky min. 20 mm. Větší prohlubně nejprve vyrovnat např. Výplňovou opravnou stěrkou Den Braven na beton. Podklad je nutné opatřit nejlépe penetračním nátěrem Primer Alfa nebo Penetrací S2802A nebo naředěným Koncentrátem S2802A Den Braven. Před aplikaci nivelace doporučujeme provést zkoušku savosti napenetrovaného podkladu kapkou vody, která musí bez vsáknutí na podkladu vydržet min 35 min.

Pokyny:

Suchou směs rozmíchejte s čistou vodou splňující ČSN EN 1008 ve stanoveném poměru (viz obal). Namíchanou směs je nutné zpracovat nejpozději do 20 minut. Důkladnou homogenizaci provedete vřetenovým míchadlem na vrtačce s nízkým počtem otáček (do max. 500 ot./min). Po 2-3 min. míchání se hmota nechá 1 min. odstát, a může se ihned zpracovávat. Hmotu rozléváme v pruzích ve vzdálenosti 20 – 30 cm. Je třeba dbát, aby nový materiál byl co nejdříve aplikován již k položenému - rozlitému pro zajištění napojení (max. do 20 minut v závislosti na teplotě a vlhkosti podkladu). Při aplikaci provedeme kontrolu rozlevu. Čerstvě nanesený materiál se roztáhne pomocí rakle nebo hliníkové latě, hladítka, tyče. Pro zvýšení kvality povrchu použijeme ježkoví váleček, čímž se odstraní přebytečný vzduch a nanesená vrstva se zarovná. (délku hrotů volíme dle tloušťky vrstvy max. 30 mm). Při požadavku nanesení 2 vrstev je po 24 hodinách nutné první vrstvu důkladně napenetrovat. Tuhnoucí hmota se již nesmí ředit.

Ošetření směsi:

První den po zhotovení cementové stěrky, je třeba ji chránit před průvanem, slunečním zářením a zrychleným vysycháním. Tuhnoucí hmotu nekropit. V závislosti na docílené kvalitě povrchu stěrky může vzniknout potřeba před pokládkou nášlapné vrstvy povrch stěrky zbrousit. Obroušený povrch a případné další nečistoty se před kladením nášlapné vrstvy odsají průmyslovým vysavačem z povrchu stěrky. Konstruktivní nebo dilatační spáry podkladu musí být přiznány řezem do 24 hodin.

Upozornění:

Nové pruhy nutno nanášet k již rozlitému a šterkovanému do max. 20 minut (dle aplikační teploty)! Není určena jako konečná povrchová úprava. Není určeno pro přímou zálivku teplovodních médií ve vytápěných podlahách! Pro ukládání nejsou vhodné podklady ze dřeva a na bázi dřevní hmoty, kovu, epoxidových nátěrů a umělých hmot!!!

Penetrační nátěry a adhezivní můstky musí být vždy zaschlé, jinak hrozí vmíchání do směsi a ovlivnění vlastností samonivelační hmoty.

Pokládku samonivelačních potěrových materiálů neprovádět při teplotách pod + 5 °C (pro vzduch i podklad). Neprovádět při teplotách nad +25 °C, hrozí rychlé vysušení hmoty. Neprovádět na podklady na bázi síranu vápenatého bez vytvoření separační vrstvy!

Dodatečné přidávání jakýchkoliv modifikačních látek, přísad a dalších plniv a pojiv k hotové směsi je

The logo for DISTYK, featuring the word "DISTYK" in a bold, yellow, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word. Below the word is a thick yellow horizontal line that tapers at both ends, resembling a stylized underline or a bridge. The entire logo is set against a dark grey, shield-like background.

nepřípustné. Stejně tak její prosévání apod. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku

Čištění

Materiál: ihned vodou

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce

Aktualizace

Aktualizováno dne 31.7.2025

Vyhotoveno dne 31.7.2025

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení. Material: sofort Benzin.