

# Údajový list



## ROKOPROFIPASTA

(RK 734)

### Charakteristika:

Pastovitá stavební hmota určená pro tenkovrstvou finální povrchovou úpravu stavebních konstrukcí. Je tvořena jemnozrnou minerální výplní, speciálními pojivy, zušlechťujícími přísadami a vodou.

Zkoušeno autorizovanou osobou dle ČSN EN 13963.

### Oblasti použití:

Profipasta je určena pro povrchovou úpravu základového tmele Rokoplast (Profitmel, Rokoplast Rapid, Rokotmel) a pro zhotovení tenkovrstvých finálních úprav jádrových omítek a sádrokartonu v tloušťce do 1,5 mm. Je určen pro vnitřní prostředí budov. Není vhodný pro trvale vlhké a mokré prostředí.

### Technická data:

Barevný odstín:	bílý
Sušina:	63 až 65 %
Objemová stálost na betonu:	min. 15 mm
Směrná doba zasychání:	2-4 hod. dle teploty a vlhkosti pracovního prostředí
Teplota prostředí pro aplikaci:	+5 až +30 °C



ROKOSPOL a.s.

Krakovská 1346/15, 11000 Praha-Nové Město  
(provoz Kaňovice 101, 763 41)  
IČ : 25521446

jedinečný identifikační kód typu výrobku:  
RK734

číslo Prohlášení o vlastnostech: SH\_1/2013

13

2A – EN 13963

Reakce na oheň : A1  
Pevnost v tahu za ohybu : min. 250 N  
Přidržnost : min. 0,25 MPa

Strana 1 (celkem 2)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: MH 3.7.2013
------------------------	--	-----------------------------

# Údajový list



## ROKOPROFIPASTA

(RK 734)

### Způsob nanášení a doporučená aplikace:

Pro finální povrchovou úpravu spár sádrokartonových desek zarovnaných Rokoplastem se nanese tenká vrstva Profipasty a pečlivě se hladítkem vyrovná. Po uschnutí není nutno přebrousit. Po aplikaci jako tenkovrstvá celoplošná povrchová úprava jádrové omítky nebo sádrokartonových desek se hmota nanáší hladítkem v tenké vrstvě a po mírném zavadnutí se pečlivě vyhladí. Potřeba broušení je minimální až žádná.

### Balení:

Profipasta se dodává v umělohmotných nádobách obsahu 1 kg. Optimální teplota skladovacího prostoru je +8 až +25 °C. Při teplotách pod bodem mrazu se hmota zcela znehodnotí.

### Bezpečnost a ochrana zdraví:

Profipasta je nehořlavá a neobsahuje těkavé a zdraví škodlivé látky. Při manipulaci a aplikaci není nutné vytvářet speciální opatření.

### Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Obsah škodlivých látek dle zákona č.356/2003 Sb. a zákonů souvisejících neklasifikuje výrobek dle odst.2 mezi výrobky zdraví škodlivé a není nutné dokládat k výrobku Bezpečnostní list.

4.12.2007

VCH

Strana 2 (celkem 2)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 131-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, <a href="http://www.rokospol.cz">http://www.rokospol.cz</a>	Aktualizace: MH 3.7.2013
------------------------	--	-----------------------------