

Speciální kontaktní nátěr

PCI Gisogrund® PPB

pro nesavé a hladké podklady

PCI[®]
Für Bau-Profis



Rozsah použití

- Pro vnitřní a vnější použití.
- Na stěny a podlahy.
- K penetraci nesavých podkladů jako teracco, keramické obklady a dlažby,

glazovaný kabřinec, přírodní obklady a umělý kámen; pevně držící a zbrúšené plastové povlaky, hladké betony, parkety, prkenné podlahy, umakart, emailové nátěry apod.

Vlastnosti produktu

- Bezropouštědlový adhezni nátěr, nezatežuje okolí a zpracovatele parami rozpouštědel.
- Vysoká pevnost spoje, jistá přilnavost dalších vrstev a obkladů.
- Má kontrolní bílé zbarvení, napenetrovaná místa lze snadno rozpoznat i díky vysokému obsahu křemičitých písků.
- Po promíchání připraven k použití.

Technická data / Údaje pro zpracování

Materiálová báze	modifikovaná disperze s křemičitým pískem
Hustota/ specifická hmotnost	1 500 kg/m ³
Barva	základní bílá
Teplota zpracování (teplota podkladu)	+5 °C až +25 °C
Doba vytvrzování*	cca 12 hodin
Spotřeba **	cca 0,3–0,4 kg/m ²
Vydatnost **	cca 3 m ² z 1 kg
Přídržnost k podkladu	min. 0,5 MPa

* Při +23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu; vyšší teploty zkracují a nižší teploty prodlužují uvedené doby.

** Závisí na struktuře a savosti podkladu.

Příprava podkladu

- Dostatečně vyzrálý.
- Cementové podklady se zbytkovou vlhkostí max. 4 % (hmotnostně), anhydritové, popř. sádrové podklady se zbytkovou vlhkostí max. 0,5 % (hmotnostně).
- Suchý, nosný, pevný – zbaven všech nečistot, mastnoty, výkvětů, starých nátěrů a prachových částic.

Zpracování

- Kontaktní nátěr PCI Gisoground® PPB dokonale promíchat míchadlem, nebo pomaluběžnou vrtačkou se spirálovým nástavcem (max. 500 ot./min).
- Nanáší se rovnoměrně štětcem, nebo válečkem na čistý upravený podklad.
- Následné povrchové úpravy se nanášejí na zcela vytvrzený nátěr (po cca 12 hod.).

Balení a skladovatelnost

- Balení 10 kg, 5 kg, 1 kg plastový kbelík.
- Skladovatelnost v suchu a chladu od +5 °C do +25 °C, 12 měsíců od data výroby.

Důležitá upozornění

- Nezpracovávat při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad +25 °C a při očekávání nepříznivých klimatických podmínek.
- Přimíchání žádných dalších látek není dovoleno.
- Při nezpracování celého balení nádobu dobře uzavřít.
- Pracovní nářadí a pracovní nádoby se čistí vodou ihned po použití.

Pokyny pro bezpečné použití

- Disperze může dráždit kůži, oči, sliznici.
- Při práci zamezit styku s kůží a očima.
- Nevdechovat.
- Při práci nejíst a nepít.
- Nenechávat zaschnout na kůži (nebezpečí senzibilizace).
- Při stříkání chránit oči.
- Po zasažení vypláchnout postižené místo vodou.
- Používat ochranný oděv a rukavice.
- Uchovávat mimo dosah dětí.

Další informace najdete v bezpečnostním listu.

Pokyny pro likvidaci odpadního materiálu

- Přípravek likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
- Kontaminovaný obal – po důkladném vyčištění lze znovu použít.
- Kompozitní obal – kategorie „O“, kód 170 904.
- Při styku s vodou zabránit úniku produktů do vodních toků a kanalizace.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.



Master Builders Solutions CZ s. r. o.

K Májovu 1244,
537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: pci-cz@pci-group.eu
www.pci-cz.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118
e-mail: objednavky.cz@mbcc-group.com

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.pci-cz.cz.

Vydáno: březen 2021
Novým vydáním pozbývá staré platnost.